



yıl.kim
SANAYİ BOYALARI

**ENDÜSTRİYEL
SANAYİ BOYALARI**

İÇİNDEKİLER

2	Hakkımızda
4	Endüstriyel Son Kat Boya
5	Hammerton Son Kat Boya
6	Endüstriyel Astar
7	Döküm Boyası
8	Güneş Kollektör Boyası
9	Alüminyum Yıldız Boya
10	Poliüretan Boya
11	Oto Zifti MyMuzer
12	Yol Çizgi Boyası
13	Su Bazlı Kollektör Profil Boyası
15	Epoxy Boya
16	Epoxy Astar
17	Epoxy Coal Tar
18	Shop Primer
19	Solventsiz Epoxy Boya
20	Solventsiz Epoxy Astar
22	2K Akrilik Son Kat Boya
23	2K Akrilik Astar
24	Poliüretan Boya
25	Poliüretan Astar
27	Sentetik Son Kat Boya
28	Sentetik Astar
29	Antipas
30	Cam Cila
31	Yat Vernik
33	Termoplastik Zemin Boyası
34	Termoplastik Zemin Astarı
36	Sentetik Tiner - Epoxy Tiner
37	Endüstriyel Tiner - Akrilik Tiner
38	Selülozik Tiner - Poliüretan Tiner



HAKKIMIZDA

2001 yılında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 m² lik alanda faaliyetine başlayan Yıl-Kim Kimya, günümüzde 25.000 m² lik alanda, tescilli markalarıyla yıllık 4800 ton boya üretim kapasitesine ulaşmıştır. **ISO 9001 Kalite Belgesine sahip Yıl-Kim Kimya**, geniş ürün yelpazesi ile daima müşteri memnuniyetini ön planda tutan, profesyonel kadrosu ile birlikte ürün ve hizmet kalitesini yakalayan, çevreye duyarlı öncü firmalar arasındadır. Müşteri ve pazar odaklı bir organizasyon yapısını tercih eden firma Türkiye'nin birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir. Yıl-Kim Kimya, insan ve doğaya olan sorumluluğun farkında olup bu doğrultuda kalitesini daha ileriye taşımak ve daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir gelişim ve hassasiyet içerisinde üretimine devam etmektedir.





ENDÜSTRİYEL BOYALAR





ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid reçine esaslı hızlı kuruma özelliği olan bir son kat boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Son derece parlak renkler elde edilebilir. Dış etkenlere dirençlidir.

Kullanım Alanları

Metal Sanayi, Makina Sanayi, Tarım ve İş Makinaları, El Aletleri, İmalat Sanayi

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %50-60 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1.2 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** Toz (20° C) 10-15 dakika, Dokunma (20° C) 40-60 dakika, Tam kuruma (20° C) 2-3 saat.
- **Boyanabilecek Alan:** Örtücülüğe bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulama yapılır. Teorik olarak 8-10 (m² / kg) dir. (60 micron kfk)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzey Yıl.kim Rapid Astarla astarlanır. Daha sonra Endüstriyel son kat uygulamasına geçilir.

İnceltme

Yıl.kim selülozik Tiner ile % 25 oranında inceltir.

Uygulama Araçları

Havalı Pistole Hava basıncı 3-4 bar, meme çapı 1.2 - 1.5 mm.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında kapalı ortamda en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



HAMMERTON SON KAT BOYA

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid reçine esaslı, yüzeye çekişlenmiş metal görünümü veren, çok çabuk kuruyan bir son kat boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur. Son derece parlak renkler elde edilebilir. Dış etkenlere dirençlidir. Sac üzerindeki hataları yok eder.

Kullanım Alanları

Dekoratif Görünüm İstenilen Yerler, Büro Eşyaları, Metal Sanayi, Makina Sanayi, Tarım ve İş Makinaları, Sanayi El Aletleri, İmalat Sanayi.

Özellikler

- **Yoğunluk:** $1.2 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** Toz (20°C) 10-15 dakika, Dokunma (20°C) 30-60 dakika.

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Daha sonra Rapid Hammerton son kat uygulamasına geçilir.

İnceltme

Yıl.kim Selülozik Tiner ile %10-15 oranında inceltir.

Uygulama Araçları

Pistole ile tatbik edilir. Hava basıncı 3-4 bar, meme çapı 1.2 -1.5 mm.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



ENDÜSTRİYEL ASTAR

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid esaslı, mukavemeti çok yüksek, hızlı kuruyan bir astardır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar.

Kullanım Alanları

Çelik konstrüksiyonlarda, tank ve borularda, inaat sektörünün metal kısımlarında kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %60-70 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1.60 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** Toz (20° C) 10-15 dakika, Dokunma (20° C) 40-60 dakika.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg karışımla 6-8 m² alan boyanabilir (80 micron kfk için)

Uygulama

Yüzey kir, pas, yağ ve eski boya kalıntılarından temizlendikten sonra astar uygulaması yapılmalıdır.

İnceltme

Yıl.kim Selülozik Tiner ile % 20 oranında inceltilir.

Uygulama Araçları

Pistole ile tatbik edilir.

Depolama Araçları

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



DÖKÜM BOYASI

Ürün Tanımı

Bitüm esaslı çabuk kuruyan bir kaplama malzemesidir. Pistole, Fırça, rulo veya daldırma yöntemi ile tatbik edilir.

Kullanım Alanları

Döküm malzemeler, çelik boru ve metal aksamaların neme karşı izole etmede kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %60-70 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1.50 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20° C) Toz 5-6 dakika, dokunma 30-60 dakika.
- **Boyanabilecek Alan:** İstenilen kat kalınlığına bağlı olarak 1 veya 2 kat uygulama yapılır. Teorik olarak 3-4 (m^2/kg) dir.

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzeyde nem kalmamalıdır.

İnceltme

Yılkim Sentetik Tiner, Neft, Selülozik Tiner ile %15-20 oranında inceltir.

Uygulama Araçları

Pistole, Rulo veya Fırça.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C/+40°C arasında kapalı ortamda en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



GÜNEŞ KOLLEKTÖR BOYASI

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid reçine esaslı hızlı kuruyan bir son kat boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Güneş ışınlarını son derece iyi absorbe eder.

Kullanım Alanları

Güneş kollektörlerinde kullanılır.

Özellikler

- **Yoğunluk:** $1.70 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz 5-6 dakika, dokunma 30-60 dakika.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg boya ile $8-10 \text{ m}^2$ alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Daha sonra Kollektör Mat Siyah uygulamasına geçilir.

İnceltme

Yılkim Endüstriyel Tiner ile %25-30 oranında inceltir

Uygulama Araçları

Havalı Pistole Hava basıncı 3-4 bar, meme çapı 1.8 -2.2 mm.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda $+5^\circ \text{C}/+40^\circ \text{C}$ arasında kapalı ortamda en az 1 yıl depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Ürün Tanımı

Tekbileşikli hava kurumalı hidrokarbon reçine esaslı, alüminyum metal pigmentler içeren bir son kat boyadır. Yüzeylere metalik bir görünüm kazandırır. UV direnci yüksektir. 90-120°C sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Çelik yapıların boyanmasında kullanılır.

Özellikler

- **Yoğunluk:** $0.9 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** 20°C Toz 10-20 dakika, dokunma 40-60 dakika.
- **Boyanabilecek Alan:** Örtücülüğe bağlı olarak 1 veya 2 kat uygulama yapılır. Teorik olarak 12-16 (m^2 / kg) dir. (40 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzeyde nem kalmamalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazır.

Uygulama Araçları

Havalı Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



OTO KAPLAMA

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı poliüretan reçine esaslı bir son kat boya malzemesidir. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur. Yüzey son derece parlak ve kalıcıdır. UV ışınlarına dayanıklıdır. Su direnci dikkat çekicidir.

Kullanım Alanları

Mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde, açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında, parlaklık ve kalıcılık istenilen yerlerde kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %70-80 ağırlıkça, 60-70 hacimce
- **Yoğunluk:** $1.60 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz 30-40 dakika, dokunma 120-150 dakika, tam kuruma 10 saat.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 lt karışımla 4-5 m² alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. 5° C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Yıl.kim Poliüretan Astar yada epoksi astar uygulamasına geçilir. Daha sonra Yıl.kim Poliüretan Sonkat uygulanır. Her kat arası 2-4 saat beklenmelidir.

İnceltme

Yıl.kim Poliüretan Tiner ile %20 oranında inceltilebilir

Uygulama Araçları

Pistole, Rulo ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda oda sıcaklığında en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız



OTO ZİFTİ MYMUZER

Ürün Tanımı

Bitüm esaslı çabuk kuruyan bir kaplama malzemesidir. Fırça veya Rulo ile tatbik edilir.

Kullanım Alanları

Yapıların beton çatlakları, toprak altında kalan yan duvarları için neme karşı izole etmede kullanılır. Ayrıca oto karoser kısımlarında, Çelik boru ve Metal akşamların neme karşı izole etmede kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %80-90 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** 1.6±1.8 kg/lit
- **Boyanabilecek Alan:** İstenilen kat kalınlığına bağlı olarak 1 veya 2 kat uygulama yapılır. Teorik olarak 1-2 (m²/kg)dir.

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzeyde nem kalmamalıdır.

İnceltme

Yıl.kim Sentetik Tiner, Neft, Selişik Tiner ile %15-20 oranında inceltilir.

Uygulama Araçları

Rulo veya Fırça.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında kapalı ortamda en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik formuna(MSDS) bakınız.



YOL ÇİZGİ BOYASI

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid ve klor kauçuk reçine modifiyeli bir son kat boyadır. Beton yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar.

Kullanım Alanları

Asfalt ve beton zemine uygulanabilir. Yol Çizgi Boyası Karayolu, Kaldırım ve yaya geçitlerinin işaretlenmesinde kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %70-80 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1.60 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** Toz (20°C) 10-15 dakika, Dokunma (20°C) 40-60 dakika.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg boya ile 6-8 m² alan boyanabilir. (80 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, eski boya ve yağdan temizlenerek arındırılır. Daha sonra son kat uygulamasına geçilir.

İnceltme

Yılkim Selülozik Tiner ile % 20-25 oranında inceltilir.

Uygulama Araçları

Havalı Pistole, Rulo. Hava basıncı 3-4 bar, meme çapı 1.5 - 2 mm.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda oda sıcaklığında en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



SU BAZLI KOLLEKTÖR PROFİL BOYASI

Ürün Tanımı

Metal üzerine direk uygulanabilir, koruyucu, dekoratif, alkid reçine esaslı, su bazlı çevreci metal boya. Güneş kollektörleri için modifiye edilmiş su ve korozyon direnci yüksektir.

Kullanım Alanları

Yapı çeliği gibi metallerin boyanmasında kullanılır. Demir, alüminyum ve galvanizli metaller, makineler, bahçe mobilyaları ve banklar, iç ve dış demir korkuluklar.

Özellikler

Kaba pası alınmış paslı yüzeyler üzerine, astar gerektirmeksizin doğrudan uygulamaya elverişlidir. Astar kullanımına gerek duymadan, son kat boya olarak korozyona karşı etkilidir. Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur. Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençlidir

- **Boyanabilecek Alan:** Tek katta yaklaşık 9-11 m²/kg
- **Kuruma Süresi:** (20 °C sıcaklıkta, % 50 bağıl nem oranında) Dokunma kurumasını 40 dakikada; sert kurumasını 10-12 saatte tamamlar. Tam sertliğini kazanması 3-4 gün sürer.

Uygulama

Yüzey Hazırlama: Yüzeyden yağ ve kir temizlenmeli, kabarmış paslar spatula, tel fırça ya da zımpara yardımıyla alınmalıdır. **b) Uygulama Şekli :** Su Bazlı kollektör boyası Düz metal ya da az paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan sonra, 1-2 saat arasında beklenip ikinci kat uygulanmalıdır.

İnceltme

Su ile %25-30 arasında inceltir.

Uygulama Araçları

Fırça veya pistole tabancası ile tatbik edilir.

Depolama

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, +5°C / +40°C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik formuna(MSDS) bakınız.



EPOXY BOYALAR





EPOXY BOYA

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı, solventli son kat boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir.

Kullanım Alanları

Atmosferik ve kimyasal korozyona karşı korunması gereken alanlarda, asit ve baz gibi kimyasal maddelere maruz kalan yerlerde, endüstri tesislerinde, liman tesisleri, köprü, baraj vb. yerlerde, depolama tesislerinde, çelik yüzeylerde, kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %60-70 ağırlıkça (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** $1.30 \pm 0.10 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz tutmama 30-40 dk, dokunma 150-180 dk, Tam kuruma 7 gün.
- **Karışım Oranları:** 3 kg boya + 1 kg sertleştirici. (Karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 lt karışımla 6-8 m² alan boyanabilir (60 micron)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Çelik yüzeylere kumlama tavsiye edilir. 5° C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Yüzey temizliğinden sonra Yıl.kim Epoxy Astar uygulamasına geçilir. Daha sonra Yıl.kim Epoxy Son kat uygulanır. Her kat arası 2-4 saat beklenmelidir.

İnceltme

Yıl.kim Epoksi Tiner ile % 10-20 oranında inceltilebilir.

Uygulama Araçları

Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında kapalı ortamda en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



EPOXY ASTAR

Ürün Tanımı

iki bileşikli Epoxy Reçine esaslı Antikorozyf pigmentler içeren poliamid ile kürlenmiş Solventli bir astardır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve Kimyevi tahrifata dayanıklıdır. Kimyasal ve Fiziksel direnci yüksektir.

Kullanım Alanları

Metal Sanayi Makina Sanayi Tarım ve İş Makinaları Sanayi Liman Tesisleri, Endüstri Tesisleri Köprü, Baraj

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %60-70 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1.70 \pm 0.10 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz tutmama 20-30 dk, Dokunma 60-90 dk, Tam kuruma 1 hafta.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg Karışımla (5 kg Astar + 1 kg sertleştirici) 4-5 m² alan astarlanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey Yıl.kim Epoxy Astar kullanmadan önce kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Mümkünse kumlama yapılmalıdır.

İnceltme

Yıl.kim Epoxy Tiner ile uygulama araçlarına bağlı olarak % 10-20 oranında inceltilebilir.

Uygulama Araçları

Püskürtme, rulo, fırça ile tatbik edilebilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında kapalı ortamda en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



EPOXY COAL TAR

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı, Epoksi Reçine esaslı korozyon önleyici, yüksek neme ve suya dirençli kömür katranı içeren solventli son kat kaplama malzemesidir. Metal ve beton yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir.

Kullanım Alanları

Atmosferik ve kimyasal korozyona karşı korunması gereken alanlarda, su ile direk teması olan yerlerde, endüstri tesislerinde, liman tesisleri, köprü, baraj vb. yerlerde, depolama tesislerinde, tanklarda, yer altı ve yer üstü borularında kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %70-80 ağırlıkça (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** $1.50 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20° C) Toz 10-20 dakika, dokunma 2-3 saat.
- **Karışım Oranları:** 5 kg boya +1 kg sertleştirici. (Karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg karışımla 4-5 m² alan boyanabilir (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Çelik yüzeylere kumlama tavsiye edilir. Uygulama sırasında ince deliklerin ve çatlakların doldurulması gerekir. 5° C 'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Yüzey temizliğinden sonra Yıl.kim Coal-Tar uygulamasına geçilir. Her kat arası 3-5 saat beklenilmelidir.

İnceltme

Yıl.kim Epoksi Tiner veya Selülozik Tiner ile % 20 oranında inceltilir.

Uygulama Araçları

Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilebilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



SHOP PRİMER

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı özel reçine esaslı, korozyon önleyici pigmentler içeren bir ilk kat koruma malzemesidir. Kesme ve kaynak işlerinin önemli bulunduğu pozisyonlar için uygundur.

Kullanım Alanları

Özellikle metallerin kumlama yapıldıktan sonra boyama işleminin orta ve kısa zaman sonra yapılacağı durumlarda koruyucu olarak kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** 60-70 % ağırlıkça (Akompenant)
- **Yoğunluk:** $1,60 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz 3-5 dakika, Sert kuruma 6-8 dakika.
- **Karışım Oranları:** 4 kg astar + 1 kg sertleştirici. (Karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 lt karışımla 15-18 m² alan boyanabilir (15 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. 5°C altında uygulama yapılması tavsiye edilmemektedir. Daha sonra Yıl.kim Shop Primer uygulamasına geçilir.

İnceltme

Selülozik Tiner ile %30-40 oranında inceltilebilir

Uygulama Araçları

Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



SOLVENTSİZ EPOXY BOYA

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı, korozyon önleyici pigmentler içeren kalın katlar halinde uygulanabilen solventsiz son kat boya malzemesidir. Metal ve beton yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir.

Kullanım Alanları

Atmosferik ve kimyasal korozyona karşı korunması gereken alanlarda, asit ve baz gibi kimyasal maddelere maruz kalan yerlerde, endüstri tesislerinde, petrokimya komplekslerinde, petrol rafinelerinde, asit üretim tesislerinde, arıtma tesislerinde, havuzlarda, liman tesisleri, köprü, baraj vb. yerlerde kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** 60-70% ağırlıkça, 50-60 % hacimce (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** $1,40 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz 1-2 saat, dokunma 3-4 saat, tam kuruma 7 gün.
- **Karışım Oranları:** 4 kg boya + 1 kg sertleştirici. (Karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 lt karışımla 6-8 m² alan boyanabilir. (80-100 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Çelik yüzeylere kumlama tavsiye edilir. Uygulama sırasında ince deliklerin ve çatlakların doldurulması gerekir. 5°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Yüzey temizliğinden sonra Yılkim Epoxy Solventsiz astar uygulama-sına geçilir. Daha sonra Yılkim Epoxy Solventsiz Sonkat uygulanır. Her kat arası 2-4 saat beklenmelidir.

İnceltme

Tiner ilave edilmez.

Uygulama Araçları

Havalı tabanca, rulo, fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



SOLVENTSİZ EPOXY ASTAR

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı epoxy reçine esaslı, korozyon önleyici pigmentler içeren bir ilk kat kaplama malzemesidir. Solvent içermediği için tek katta kalın katlar elde edilebilir. Metal ve beton yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir.

Kullanım Alanları

Atmosferik ve kimyasal korozyona karşı korunması gereken alanlarda, endüstri tesislerinde, liman tesisleri, köprü, baraj vb. yerlerde, depolama tesislerinde kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %70-80 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1,60 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma zamanı:** (20° C) Toz 1-2 saat, dokunma 3-4 saat, tam kuruma 7 gün.
- **Karışım Oranları:** 5 kg astar + 1 kg sertleştirici. (Karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 lt karışımla 4-6 m² alan boyanabilir. (80-100 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Çelik yüzeylere kumlama tavsiye edilir. Uygulama sırasında ince deliklerin ve çatlakların doldurulması gerekir. 5°C 'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Daha sonra. Her kat arası 2-4 saat beklenmelidir.

İnceltme

Yıl.kim Epoxy Tiner ile uygulama araçlarına bağlı olarak % 10-20 oranında inceltilebilir.

Uygulama Araçları

Püskürtme, rulo, fırça ile tatbik edilebilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



2K AKRİLİK - POLİÜRETAN





2K AKRİLİK SON KAT BOYA

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı akrilik reçine esaslı bir son kat kaplama malzemesidir. Metal ve beton yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Sert ve elast bir film tabakası oluşturur. Yüzey son derece parlak ve kalıcıdır. UV ışınlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Otomotiv sektöründe, mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde, açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında, parlaklık ve kalıcılık istenilen yerlerde kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** 50-60 % ağırlıkça (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** $1,2 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz 10-40 dakika, dokunma 120-180 dakika.
- **Karışım Oranları:** 5 kg astar + 1 kg sertleştirici. (Karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg karışımla 6-8 m² alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. 5°C 'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Seyhan Akrilik Astar yada epoksi astar uygulamasına geçilir. Daha sonra Yıl.kim Akrilik Son kat uygulanır. Katlar arası (20°C) 8-10 dakika beklenmelidir.

İnceltme

Yıl.kim Akrilik Tiner ile % 25 oranında inceltilebilir.

Uygulama Araçları

Pistole, ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



2K AKRİLİK ASTAR

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı akrilik reçine esaslı bir ilk kat kaplama malzemesidir. Metal ve beton yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Atmosferik ve kimyasal korozyona karşı korunması gereken nemli ortamlarda, endüstri tesislerinde, petrol rafinelerinde, çelik yapılarında kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** : %60-70 ağırlıkça, (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** 1,40±0,05gr/cm³
- **Kuruma Süresi:** (20° C) Toz 10-40 dakika, dokunma 120-180 dakika.
- **Karışım Oranları:** 4 kg astar + 2 kg sertleştirici. (Karışım 4-5 saat içinde tüketilmelidir.)
- **Boyanabilecek Alan:** : 1 kg karışımla 7-8 m² alan boyanabilir (80 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Çelik yüzeylere kumlama tavsiye edilir. Uygulama sırasında ince deliklerin ve çatlakların doldurulması gerekir. 5°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Daha sonra Yıl.kim Akrilik Astar uygulamasına geçilir.

İnceltme

Yıl.kim Akrilik Tiner ile %20 oranında inceltilebilir.

Uygulama Araçları

Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



POLİÜRETAN BOYA

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı poliüretan reçine esaslı bir son kat boya malzemesidir.

Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur. Yüzey son derece parlak ve kalıcıdır. UV ışınlarına dayanıklıdır. Su direnci dikkat çekicidir

Kullanım Alanları

Mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde, açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında, parlaklık ve kalıcılık istenilen yerlerde kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %55-65 ağırlıkça, 50-60 hacimce, (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** $1,20 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** : (20° C) Toz 30-40 dakika, dokunma 120-180 dakika tam kuruma 10 saat.
- **Karışım Oranları:** 4 kg boya + 1 kg sertleştirici. (Karışım 4-5 saat içinde tüketilmelidir.)
- **Boyanabilecek Alan:** : 1 lt karışımla 8-10 m² alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. 5° C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Yıl.kim Poliüretan Astar yada epoksi astar uygulamasına geçilir. Daha sonra Yıl.kim Poliüretan Son kat uygulanır. Her kat arası 2-4 saat beklenmelidir.

İnceltme

Yıl.kim Poliüretan Tiner ile %20 oranında inceltilebilir

Uygulama Araçları

Pistole, Rulo ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda oda sıcaklığında en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



POLİÜRETAN ASTAR

Ürün Tanımı

İki bileşikli reaksiyon kurumalı poliüretan reçine esaslı bir astar boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur. Yüksek su direnci dikkat çekicidir.

Kullanım Alanları

Mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde, açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında, son kat aderansını artırmak için kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %70-80 ağırlıkça, 60-70 hacimce (A+B komponent)
- **Yoğunluk:** $1,40 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20° C) Toz 30-40 dakika, dokunma 120-180 dakika, tam kuruma 10 saat.
- **Karşım Oranları:** : 6 kg boya + 1 kg sertleştirici. (Karışım 4-5 saat içinde tüketilmelidir)
- **Boyanabilecek Alan:** 1 lt karışımla 8-10 m² alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. 5° C'nin altında uygulama yapılmamalıdır

İnceltme

Yıl.kim Poliüretan Tiner ile %20 oranında inceltilebilir

Uygulama Araçları

Pistole, Rulo ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda oda sıcaklığında en az 12 ay depolanır.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız

SENTETİK BOYALAR





SENTETİK SON KAT BOYA

Ürün Tanımı

Tek bileşikli alkid reçine esaslı son kat boyadır. Metal ve Ahşap yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Son derece parlak renkler elde edilebilir. Dış etkenlere dirençlidir.

Kullanım Alanları

Makina Sanayi, Tarım ve İş Makinaları Sanayi, Her Türlü Ahşap Sanayi, Binaların İç ve Dış Kısımlarında uygun olan Astarlar ile kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %60-70 ağırlıkça
- **Kuruma Süresi:** : Toz (20°C) 2-3 Saat, Dokunma (20° C) 5-6 Saat, Tam kuruma (20°C) 1 gün.
- **Boyanabilecek Alan:** : Yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 8-10 (m2/ kg) alan boyanabilir.

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzey Yıl.kim Sentetik Astar ile veya Yıl.kim Antipas ile astarlanır. Daha sonra Yıl.kim Sentetik sonkat uygulamasına geçilir.

İnceltme

Yıl.kim Sentetik Tiner ile % 20-25 oranında inceltir.

Uygulama Araçları

Pistole, Rulo, Fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız



SENTETİK ASTAR

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid esaslı, kolay uygulanabilen, düzgün bir görüntü veren Antikoroziy pigmentler içeren bir astardır. Metal ve ahşap yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar.

Kullanım Alanları

Sentetik sonkat boyaların altında, tarım araç ve gereçlerinde, makinalarda, çelik konstrüksiyonlarda, tank ve borularda, deniz taşıtlarının güverte kısımlarında, inşaat sektörünün ahşap ve metal kısımlarında kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %70-80 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1,60 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** (20°C) Toz 15-20 dakika, dokunma 60-120 dakika, tam kuruma 14 saat.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg karışımla 8-10 m² alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzey Yıl.kim sentetik antipasla astarlanır.

İnceltme

Yıl.kim Sentetik Tiner ile % 25-30 oranında inceltir

Uygulama Araçları

Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilir.

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



ANTİPAS

Ürün Tanımı

Tek bileşikli hava kurumalı alkid esaslı, kolay uygulanabilen, düzgün bir görüntü veren Antikoroziy pigmentler içeren bir astardır. Metal ve ahşap yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar.

Kullanım Alanları

Sentetik sonkat boyaların altında, tarım araç ve gereçlerinde, makinalarda, çelik konstrüksiyonlarda, tank ve borularda, deniz taşıtlarının güverte kısımlarında, inşaat sektörünün ahşap ve metal kısımlarında kullanılır.

Özellikler

- **Katı Madde Miktarı:** %60-80 ağırlıkça
- **Yoğunluk:** $1,60 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
- **Kuruma Süresi:** :(20°C) Toz 15-20 dakika, dokunma 60-120 dakika, tam kuruma 14 saat.
- **Boyanabilecek Alan:** 1 kg karışımla 8-10 m² alan boyanabilir. (60 micron için)

Uygulama

Yüzey kir, pas ve yağdan temizlenerek arındırılır. Yüzey Yıl.kim sentetik antipasla astarlanır

İnceltme

Yıl.kim Sentetik Tiner ile % 25-30 oranında inceltir.

Uygulama Araçları

Pistole, rulo, fırça ile tatbik edilir

Depolama

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda +5°C / +40°C arasında en az 12 ay depolanabilir.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



CAM CİLA

Ürün Tanımı

Üretan alkid esaslı, tek komponentli, kolay tatbik edilebilen parlak parke verniğidir.

Kullanım Alanları

Yüksek ve kalıcı Parlaklığa sahip, çizilmeye karşı dayanıklılığı üstün özellikleridir. Uygulandığı yüzeylerde sert bir film tabakası meydana getirerek yüzeylerin doğallığını bozmayan şeffaf renkli, sararmaya karşı dayanıklı verniktir.

Özellikler

- **Verniklenebilen Alan:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1kg ile 18-20 m² alan verniklenir. (kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.)
- **Uygulama Alanı:** Direnç gerektiren iç cephe ahşap döşemelerde, parke yüzeylerde, mozaik ve benzeri kaplamalar üzerinde kullanılabilir.
- **Boyanabilecek Alan:** Yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 18-20 m² alan verniklenir. (Kontrollü numune kesin tüketim için uygulama yapılmalıdır)

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, kuru ve yağsız olmalıdır. Yeni döşenmiş ve rutubetini vermiş parkeler sistre ve zımpara yapılmalıdır. Eski parkeler ise mum cila ile cilalanmış ise çok iyi sistre yapıp zımparalandıktan sonra cilalanır. 2 veya 3 kat uygulanır. Kullanıma hazır kıvamda olup istenirse Yıl-Kim Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir.

Kuruma Süresi

(20°) 5-6 saatte toz tutmaz hale gelir. 24 saat sonra üzerinde yürünecek sertliğe erişir. 3-4 günde kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını kazanır.

Parlama Noktası

37°C

Depolama

+5°C 'nin üzerinde ve orijinal ambalajında stoklanması şartı ile üretim tarihinden itibaren 2 yıl özelliklerini muhafaza eder.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



YAT VERNİK

Ürün Tanımı

Üretan alkid reçine esaslı, tek komponentli, kolay tatbik edilebilen, mükemmel yüzey oluşturan parlak vernik.

Kullanım Alanları

Yüksek ve kalıcı Parlaklığa sahip, çizilmeye karşı dayanıklılığı üstün özellikleridir. Uygulandığı yüzeylerde sert bir film tabakası meydana getirerek yüzeylerin doğallığını bozmayan şeffaf renkli, sararmaya karşı dayanıklı verniktir.

Özellikler

- **Verniklenebilen Alan:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1kg ile 18-20 m² alan verniklenir. (kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.)
- **Uygulama Alanı:** Yat Vernik; deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların iç-dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan mobilyalarda kullanılır.
- **Boyanabilecek Alan:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 1 kg ile 18-20 m² alan verniklenir. (Tam tüketim için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.)

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, kuru ve yağsız olmalıdır. Yeni döşenmiş ve rutubetini vermiş parkeler sistre ve zımpara yapılmalıdır. Eski parkeler ise mum cila ile cilalanmış ise çok iyi sistre yapıp zımparalandıktan sonra cilalanır. 2 veya 3 kat uygulanır. Kullanıma hazır kıvamda olup istenirse Yıl-Kim Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir.

Kuruma Süresi

(20°) 1-2 saatte toz tutmaz hale gelir. 24 saat sonra üzerinde yürünecek sertliğe erişir. 3-4 günde kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını kazanır.

Parlama Noktası

37°C

Depolama

+5°C 'nin üzerinde ve orijinal ambalajında stoklanması şartı ile üretim tarihinden itibaren 2 yıl özelliklerini muhafaza eder.

Not

Güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.



TERMOPLASTİK ZEMİN





TERMOPLASTİK ZEMİN BOYASI

Ürün Tanımı

Termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli akrilik zemin boyası.

Özellikler

Tek bileşenli, solvent esaslı yüksek UV direncine sahip, kolay temizlenir, dış etkilere dayanıklı ve aşınma direnci yüksek kimyasal yapıya sahiptir.

Uygulama Alanı: İç ve dış ortamda her türlü beton yüzeye uygulama yapılabilir.

Uygulanabilen Alan: Tek kat için 300-400 g/m².(kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.)

Uygulama

Yüksek aderans gücüne sahiptir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve gevşek dokudan arındırılmış olmalıdır. Tek veya çarpraz iki kat şeklinde uygulama yapılabilir. Fırça, rulo ve tabanca ile tatbik edilebilir. Uygulama araçlarına bağlı olarak %10-15 oranında Yıl.kim ZM tiner ile inceltilmelidir.

Kuruma Süresi 20°C

Katlar arası 24 saat beklenmelidir. 72 saat (solvent kokusu kaybolana kadar) yağmur ve suya karşı korunmalıdır.

Parlama Noktası

32°C

Depolama

+5°C 'nin üzerinde ve orijinal ambalajında stoklanması şartı ile üretim tarihinden itibaren 1 yıl özelliklerini muhafaza eder.

Not

Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°C nin üzerinde olmalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır



TERMOPLASTİK ZEMİN ASTARI

Ürün Tanımı

Termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli, tozumu önleyen akrilik zemin cilası.

Özellikler

Tek bileşenli, solvent esaslı yüksek UV direncine sahip, kolay temizlenir, dış etkilere dayanıklı, aşınma direnci ve aderansı yüksek kimyasal yapıya sahiptir.

Uygulama Alanı: İç ve dış ortamda, parlak ve tozuma istenmeyen her türlü beton yüzeylerde (brüt beton, şap ve sertleştirici uygulanmış) koruma amaçlı kullanılabilir.

Uygulanabilen Alan: Tek kat için 0,150-0,250 Litre/m². (kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.)

Uygulama

Yüzey tutunmayı engelleyecek yağ, kir, nem ve gevşek dokulardan arındırılmalıdır. Tek bileşenli olduğundan kolay uygulanır kullanıma hazırdır. Fırça, rulo ve tabanca ile tatbik edilebilir

Kuruma Süresi 20°C

Toz tutmama 30 dk, tam kuruma 72 saattir. Uygulama sonrası 6 saat süre ile darbe, su ve kimyasallardan korunmalıdır.

Parlama Noktası

32°C

Depolama

+5°C 'nin üzerinde ve orijinal ambalajında stoklanması şartı ile üretim tarihinden itibaren 1 yıl özelliklerini muhafaza eder.

Not

Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°C nin üzerinde olmalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.



DİKKAT!

TERMOPLASTİK ZEMİN BOYAŞI ve TERMOPLASTİK ZEMİN CİLASI ÜRÜNLERİNİ KULLANIRKEN

TEHLİKE UYARILARI

R 10 Alevlenebilir

R 65 Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S 56 Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.



Ürün Tanımı

Mineral esaslı, Sentetik Tiner.

Kullanım Amacı

Sentetik esaslı boya, astar, antipas, verniklerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Oranı

İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.



Ürün Tanımı

Özel solvent karışımlarından oluşturmuş, Epoxy Tiner.

Kullanım Amacı

Epoxy esaslı boya, astar, verniklerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Oranı

İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

SENTETİK TİNER

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kabı, iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Parlama Noktası

38°C

EPOXY TİNER

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kabı, iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Parlama Noktası

21°C



Ürün Tanımı

Özel solvent karışımlarından oluşturulmuş, Endüstriyel Tiner.

Kullanım Amacı

Endüstriyel boya, astar, trafik yol çizgi boyası, hamerton, sentetik sanayi boyalarının inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Oranı

İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.



Ürün Tanımı

Özel solvent karışımlarından oluşturulmuş, Akrilik Tiner.

Kullanım Amacı

Akrilik esaslı boya, astar, verniklerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Oranı

İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

ENDÜSTRİYEL TİNER

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kapağı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Parlama Noktası

21°C

AKRİLİK TİNER

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kapağı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Parlama Noktası

21°C



SELÜLOZİK TİNER

Ürün Tanımı

Özel solvent karışımlarından oluşturulmuş, Selülozik Tiner.

Kullanım Amacı

Selülozik esaslı boya, astar, verniklerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Oranı

İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.



POLİÜRETAN TİNER

Ürün Tanımı

Özel solvent karışımlarından oluşturulmuş, Poliüretan Tiner.

Kullanım Amacı

Poliüretan esaslı boya, astar, verniklerin inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Oranı

İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kapağı, iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Parlama Noktası

21°C

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kapağı, iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Parlama Noktası

21°C



Bize Ulaşın



+90 322 394 44 92 pbx
+90 322 394 44 91 pbx
+90 505 957 93 22



info@myboya.com.tr
www.yil-kim.com.tr



Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi Zafer Cad. No:5
Sarıçam/ADANA/TÜRKİYE